



TG-Textilglas GmbH

Aufbrennsperre

Grundiermittel für Putze

Technische Information

Basis: Polymerdispersion

Farbe: Weiß

Lieferform: Eimer a 15 kg, andere Mengen auf Anfrage

Lagerung:

Gebinde frostfrei, jedoch nicht über +30°C dicht verschlossen aufbewahren. Lagerfähigkeit 12 Monate.

Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes stark schwankend, ca. 0,1 – 0,2 kg/m² ! Objektspezifischen Bedarf an Versuchsfläche ermitteln!

Anwendung:

Aufbrennsperre ist ein lösemittelfreier, filmbildender Anstrich, der die Untergrundsauhfähigkeit vermindert und ausgleicht. Das Verdursten bzw. Aufbrennen von nachfolgend aufgetragenem Putz wird verhindert, die Bildung von Schwindrissen eingeschränkt.

Untergründe:

Der Untergrund muss tragfähig, fett-, öl- und staubfrei sein. Die Oberfläche sollte lufttrocken sein und keine feuchte Flecken aufweisen. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit ist auszuschließen.

Verarbeitung:

Aufbrennsperre gründlich aufrühren und mittels Bürste, Pinsel, Rolle oder maschinell (Membranpumpe) auftragen. Mit den Putzarbeiten kann sofort nach Trocknung (je nach Witterung 2 - 24 Stunden) begonnen werden. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C! Nachttemperaturen beachten!

Hinweise:

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

37242 Bad Sooden-Allendorf • Kannhöhe 6
Telefon: 05652 95884 0 • Telefax: 05652 95884 21
Internet: www.tg-textilglas.de
E-Mail: info@tg-textilglas.de