



TG-Textilglas GmbH

Betonkontakt

Haftbrücke auf Beton

Technische Information

Bindemittel: Polymerdispersion

Lieferform: Eimer a 20 kg, andere Mengen auf Anfrage

Lagerung:

Gebinde dicht verschlossen, frostfrei, jedoch nicht über +30°C aufbewahren. Lagerfähigkeit 12 Monate.

Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,3 kg/m². Objektspezifischen Bedarf an Versuchsfläche ermitteln!

Anwendung:

TEXTOLAN® Betonkontakt ist ein lösemittelfreier Anstrich zur Haftvermittlung für Putze auf Beton. Er vermindert die Untergrundsaugfähigkeit und damit das Verdursten und die Bildung von Schwindrissen im nachfolgend aufgetragenen Putz. TEXTOLAN® Betonkontakt verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips (Ettringit-Bildung). Zur besseren Erkennung bereits behandelter Flächen ist TEXTOLAN® Betonkontakt rötlich eingefärbt.

Untergründe:

Der Untergrund muss tragfähig, fett-, öl- und staubfrei sein. Die Oberfläche sollte lufttrocken sein und keine feuchte Flecken aufweisen. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit ist auszuschließen!

Verarbeitung:

Innenbereich: TEXTOLAN® Betonkontakt mit max. 20 % Wasser verdünnen, mit Bürste, Rolle oder Putzmaschine auftragen.

Außenbereich: TEXTOLAN® Betonkontakt mit 20% (Gewichtsteile!) Portlandzement 35 F vermischen und zur Erreichung einer streichfähigen Konsistenz mit max. 50% Wasser verdünnen. Auftrag wie oben! Bevor geputzt wird, muss der Betonkontakt getrocknet sein! Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Hinweise:

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

37242 Bad Sooden-Allendorf • Kannhöhe 6

Telefon: 05652 95884 0 • Telefax: 05652 95884 21

Internet: www.tg-textilglas.de

E-Mail: info@tg-textilglas.de