



TG-Textilglas GmbH

Das TEGELIN®-System Tiefgrund LF

lösemittelfreies, gebrauchsfertiges Grundiermittel für Innen und Außen

Verarbeitungshinweise

1. Verwendungszweck: Als Haftvermittler zwischen Untergrund und Anstrich, zur Vorbereitung und Verfestigung gestrichener und ungestrichener Untergründe im Innen- und Außenbereich.
2. Eigenschaften: Geruchsarmes, lösemittelfreies Grundiermittel mit guter Eindringtiefe und Ergiebigkeit, alkalibeständig und diffusionsfähig.
3. Bindemittel: Hydrosol-Kunststoffdispersion nach DIN 55947
4. Dichte: ca. 1,02 g/cm³
5. Verarbeitung: Auf normal saugenden Untergründen einmal verdünnt, auf stark saugenden Flächen satt tränkend aufbringen.
6. Auftragsverfahren: Es kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
7. Trockenzeit: Unter Normalbedingungen (20°C und 65% Luftfeuchtigkeit) nach ca. 4 Std. oberflächentrocken, nach ca. 10 Stunden überstreichbar.
8. Verarbeitungstemp.: mindestens + 5°C (Objekttemperatur)
9. Lagerung: Kühl, aber frostfrei
10. Entsorgung: Nur restentleerte (pinselreine) Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste nach Abfallschlüssel-Nr. 91206 (Baustellenabfälle) entsorgen.
11. Verpackung: Kunststoffgebinde mit 5 Liter bzw. 10 Liter Inhalt

In der technischen Information können nicht alle Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung angesprochen werden. Deshalb sollte in schwierigen Fällen Beratung eingeholt werden. Unsere Ausführungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik und unseren Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Eine rechtliche und verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann auch aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Der Anwender kann nicht davon entbunden werden, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf Eignung für den entsprechenden Verwendungszweck unter Objektbedingungen zu prüfen.

Bei Neuaufgabe verliert diese Information ihre Gültigkeit.

37242 Bad Sooden-Allendorf • Kannhöhe 6
Telefon: 05652 95884 0 • Telefax: 05652 95884 21
Internet: www.tg-textilglas.de
E-Mail: info@tg-textilglas.de